

# DEMIDEKK Ultimate Vindue

## Produktbeskrivelse

### Type

Dækkende træbeskyttelse til udendørs brug. Produktet er vandfortyndbart. Baseret på AMA (alkydoliemodificeret akryl) teknologi.

### Egenskaber og fordele

Meget god farvestabilitet og lange vedligeholdelsesintervaller. Indeholder filmkonserverende midler mod overfladeskimmel i malingsfilmen.

Nem at påføre. God vedhæftning.

### Anvendelsesområde

Specielt velegnet til høvlet træværk som fx vinduer, døre, udhæng, havemøbler, garageporte, hegn og lign. Anvendes på nyt træværk, tidligere olielaseret, træbeskyttet eller malet træværk, også trykimprægneret. Anvendes i system med VISIR Oljegrunding. Også velegnet til tagrender, beslag o.l. af plast og metal, som normalt bruges i bygninger.

## Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	0,75 l (base 0,68 l) og 3 l (base 2,7 l)
<b>Toning</b>	Indtil 10% med Jotun Multicolor tonepasta.
<b>Kulører</b>	Hvid, A, B, C og oxydrød. Baser skal tones i Jotun Multicolor.
<b>Glansgrad</b>	40-50 halvblank
<b>Generisk type</b>	Baseret på AMA (alkydoliemodificeret akryl) teknologi.
<b>Tørstof</b>	37 ± 2 volumen%
<b>Litervægt</b>	1,26 (hvid base)
<b>VOC for Klar-Til-Brug Blanding</b>	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l. Dette produkt indeholder max 80 g/l VOC.

## Påføringsinformation

### Bemærk

Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle. Omrøres godt. Afrund skarpe kanter. For at sikre lang holdbarhed er det vigtigt at påføre nok maling på kanter/høvlrede flader/detaljer. Min. 3 strøg (100 µm tør malingfilm). Tidligere tjære-/mineraloliebehandling kan misfarve nyt topstrøg. Lav prøveopstrøg. Sol på halvtør maling kan give skintørring og solblærer. Vær opmærksom på linolie-/fugtproblemer. Dug kan give matte skjolder. Tilsæt ikke fremmede olier.

### Påføringsmetoder

Pensel, rulle eller sprøjte.

### Vejledende data for air spray

<b>Sprøjtedyse</b>	0.46 mm (0.018")
<b>Sprøjtevinkelgrader</b>	65°- 80°
<b>Dysetryk</b>	15-18 Mpa (150-180 kg/cm <sup>2</sup> )

Produktet kan fortyndes ved sprøjtepåføring. Fortyndes med vand.

### Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal ved påføring være over +5°C. Mal ikke hvis der er fare for dug eller regn, inden malingfilmen er tør.

### Anbefalet filmtykkelse per strøg

<b>Tør</b>	Minimum	40 µm
<b>Våd</b>	Minimum	90 µm
<b>Våd</b>	Maksimum	110 µm

### Forbrug pr. strøg

<b>Anbefalet, uhøvlet træværk</b>	6 - 9	m <sup>2</sup> /l
<b>Anbefalet, høvlet træværk</b>	9 - 12	m <sup>2</sup> /l

### Fortynding

Må ikke fortyndes. Tilsæt ikke fremmede olier.

### Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

### Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, vindforhold, indtrængning i underlaget og filmtykkelse.

#### Relativ Fugtighed (RF) 50%

Lufttemperatur	5°C	15°C	23°C
<b>Støvtør</b>	6 time(r)	4 time(r)	2 time(r)
<b>Overmalingsinterval, min.</b>	12 time(r)	6 time(r)	4 time(r)

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Afrund skarpe kanter. Nyt træværk, der har stået ubehandlet i mere end 4 uger, rengøres med JOTUN Husvask og afrenses med stålkardæsk. Vacuum- og dypimpregneret træværk samt industrilakerede overflader skal affedtes med cellulosefortynder, hvis behandlingen indeholder voks og andre vandafvisende tilsætninger. Tidligere behandlet træværk rengøres med JOTUN Kraftvask. Blanke, hårde underlag mattes mekanisk eller med JOTUN Kraftvask. JOTUN Kraftvask er et stærkt grundrengøringsmiddel, som kan give skjolder og ætse vinduesglas og aluminiumsdetaljer. Løs maling/træbeskyttelse og løse træfibre afrenses med stålkardæsk/afskrabning.

### Forbehandling

Påfør JOTUN Træ- og Murrens iht. brugsanvisningen. Bart træværk påføres 1 x VISIR Oljegrunding. Bart jern og sømhoveder grundes med QUICK BENGALACK METALGRUNDING.

### Grundning

Bart træværk og kitfalses grundes med 1 x VISIR Oljegrunding. Produktet skal trække ind i træværket og ikke danne film. Bart endetræ påføres 3 strøg vådt-i-vådt.

## Topstrøg

Nyt, høvlet træværk: 3 x DEMIDEKK Ultimate Vindue. Tidligere behandlet træværk: 2 x DEMIDEKK Ultimate Vindue.

## Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

## Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Under anmeldelse

Sikkerhedsregler

0-1

1993

## Indeklima/Emission

Produktet anbefales kun til udendørs brug.

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.