

Produkt Information:

Arabin Tørklister 203

Ekstrafin letopløselig pulver stivelsesklister**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Arabin Tørklister 203 er en letopløselig ekstrafin pulver stivelsesklister til opsætning af alle tapet typer i tørre rum.

Limen er særdeles velegnet til klistermaskiner.



Arabin Tørklister 203 er en letopløselig ekstrafin pulver stivelsesklister til opsætning af alle tapet typer i tørre rum. Limen er særdeles velegnet til klistermaskiner.

Fysiske / kemiske data:

Lim:

Type:

Konsistens:

Holdbarhed:

Emballage:

Hvedestivelse

Pulver

Mindst 2 år i uåbnet emballage ved kølig og tør opbevaring.

Varenr.	Størrelse	TUN-nr.
8806	500 g	5347663
8807	1 kg	5347666
8808	5 kg	5347667



Brugsanvisning:

Forberedelse:

Underlaget skal være rent, tørt, fast, ikke smittende og fri for tapetrester m.m.

Under optøring af klisteren sker der en kraftig sammentrækning af tapetet. Dette gør at Tapetet spænder op og giver en jævn og glat overflade. Dette spænd betyder imidlertid også at der stilles krav til underlagets styrke og bæredygtighed. Er underlaget for svagt, kan tapetet trække underlaget i stykker.

Tætte og malede underlag gennemslibes og afvaskes med grundrensemiddel. Nødvendig limning/grunding af bart puds kan udføres ved påføring af klister (i forholdet 1 kg pulver til ca. 10 liter vand).

På smittende eller stærkt sugende underlag bør der grundes med Væggrunder 224 eller Væggrunder Gele Ekstra 228 efter rengøring.

Blandingsforhold:

1 kg Arabin Tørklister 203 drysses langsomt i ca. 7 liter koldt vand under stadig omrøring.

Fortsæt omrøring i ca. 2 minutter. Efter ca. 10 minutters henstand røres atter grundigt og limen er klar til brug.

Anvendelsestemperatur:

Stuetemperatur.

Opsætning:

Lim påføres i et jævnt lag på bagsiden af tapetet, hvor den skal trække og blødgøre tapetet inden opsætning. Undgå at der kommer lim på forsiden af tapetet. Eventuelt lim der er kommet på forsiden, fjernes – afhængig af tapetkvalitet – enten ved let dupning med en fugtet svamp eller ved vask med svampen.

Rækkeevne:

1 kg Arabin Tørklister 203 rækker til ca. 40 m².

Fortyndet til forlimning rækker 1 kg til ca. 80 m² væg.

Der henvises i øvrigt til tapetproducentens anvisninger.

Sikkerhed:

Faremærkning:

Ingen

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75