

DEMIDEKK Brilliant White

Produktbeskrivelse

Type

Dækkende træbeskyttelse til udendørs brug, som er specielt udviklet til hvide nuancer. Ekstremt smudsafvisende. Baseret på AMA (alkydoliemodificeret akryl) teknologi.

Egenskaber og fordele

Kombinationen af bindemidler af høj kvalitet samt et højt pigmentindhold, der beskytter træværket mod sollysets nedbrydende virkning, giver en meget god farvestabilitet og vejrbestandighed, og produktet har derfor lange vedligeholdelsesintervaller. Specialrecept, der giver ekstrem lav smudsoptagelse og forebygger, at smuds hæfter sig på overfladen. Bevarer den hvide farve længere. Indeholder filmkonserverende midler mod overfladeskimmel. Bindemiddelteknologien i kombination med vejrbestandige pigmenter beskytter træværket mod sollysets nedbrydende virkning og giver en meget god vejrbestandighed. Bevarer farve og glans længe, tørrer hurtigt og er nem at påføre.

Anvendelsesområde

Anvendes i system med VISIR Oljegrunding. Anvendes på nyt træværk, tidligere olielaseret, træbeskyttet eller malet træværk, også trykimprægneret. Også velegnet til tagrender, beslag o.l. af plast og metal, som normalt bruges i bygninger. Metallet grundes først med Quick Bengalack Metalgrunder.

Produktdata

Emballagestørrelser	0,75 l (base 0,68 l), 3 l (base 2,7 l) og 10 l (base 9 l)
Fås i følgende baser	Hvid base
Toning	Skal tones i Jotun Multicolor.
Kulører	Hvid base kan anvendes utonet som hvid.
Glansgrad	15-22
Generisk type	Alkydoliemodificeret akryl.
Tørstof	37 ± 2 volumen%
Litervægt	1,28
VOC for Klar-Til-Brug Blanding	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l. Dette produkt indeholder max 50 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle. Omrøres godt. Overfladebehandling på brandbeskyttet træværk kan give saltudslag/afskalninger. Tidligere tjære-/mineraloliebehandling kan misfarve nyt topstrøg. Lav prøveopstrøg. Sol på halvtør maling kan give skintørring og solblærer. Vær opmærksom på linolie-/fugtproblemer. Dug kan give matte skjolder.

Påføringsmetoder

Pensel eller rulle. Airless sprøjtepåføring, anvend egnet sprøjteanlæg.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0.46 mm (0.018")
Sprøjtevinkelgrader	65°-80°

Dysetryk 15-18 Mpa (150-180 kg/cm²)

Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

Forbrug pr. strøg

Anbefalet, uhøvlet træværk	6	m ² /l	-	10	m ² /l
Anbefalet, høvlet træværk	9	m ² /l	-	12	m ² /l

Anbefalet filmtykkelse per strøg

Våd (beregnet)

Anbefalet, uhøvlet træværk	100	Mym	-	167	Mym
Anbefalet, høvlet træværk	83	Mym	-	111	Mym

Tør (beregnet)

Anbefalet, uhøvlet træværk	37	Mym	-	62	Mym
Anbefalet, høvlet træværk	31	Mym	-	41	Mym

For at sikre lang holdbarhed er det vigtigt at påføre nok maling på kanter/høvlede flader/detaljer, min 3 strøg (100 µm tør malingfilm).

Fortynding

Tilsæt ikke fremmede olier.

Forhold under påføring

Mal ikke hvis der er fare for dug eller regn, inden malingfilmen er tør. Luftens og underlagets temperatur skal ved påføring være over +5°C.

Tørretider

Relativ Fugtighed (RF)	50%	50%	50%
Lufttemperatur	5°C	15°C	23°C
Overfladetemperatur	5°C	15°C	23°C
Støvtør	1,5 time(r)	1 time(r)	0,5 time(r)
Overmalbar efter	6 time(r)	3 time(r)	2 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Afrund skarpe kanter. Nyt træværk behandles før eller umiddelbart efter montering. Nyt træværk, der har stået ubehandlet i mere end 4 uger, rengøres med JOTUN Husvask og afrenses med stålcardæsk. Tidligere behandlet træværk rengøres med JOTUN Kraftvask. Løs maling/træbeskyttelse og løse træfibre afrenses med stålcardæsk/afskrabning. Blanke, hårde underlag mattes mekanisk eller med JOTUN Kraftvask.

Forbehandling

Påfør JOTUN Træ- og Murrens iht. brugsanvisningen.

Grunding

Bart, friskt træværk påføres VISIR Oljegrunding. Grundingen skal stryges godt ud. Bart endetræ påføres 3 strøg vådt-i-vådt.

VISIR Oliegrunder Klar anvendes ved grunding af træværk om vinteren.

Topstrøg

DEMIDEKK Brilliant White. Nyt, høvlet træværk: 3 strøg. Tidligere behandlet og uhøvlet træværk: 2 strøg.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.

Miljømærkning



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Under anmeldelse

00-1

1993

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.