

DEMIDEKK Terrasseolie

Produktbeskrivelse

Type

Vandfortyndbar olie af høj kvalitet, som er baseret på alkydolie, til udendørs brug.

Egenskaber og fordele

Olien giver terrassen beskyttelse og en holdbar kulør med kun et strøg (op til 3 års vedligeholdelsesintervaller). Beskytter effektivt træværket mod fugt og sprækker, gråning og nedbrydning pga. lys. Olien indeholder midler mod overfladeskimmel, som beskytter mod misfarvninger og belægninger. Har god penetrerende og vandafvisende effekt. Tåler fugt 1 time efter påføring. Klar til brug, se tørretider.

Anvendelsesområde

Anbefales på terrassegulve, lævægge, havemøbler etc.

Underlag

Produktet anbefales på overflader, hvor der ønskes et mat transparent udseende.

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Fås i følgende baser	Gul og klar base.
Toning	Baser skal tones i Jotun Multicolor .
Kulører	Iht. eget farvekort.
Generisk type	Alkydemulsion.
Tørstofindhold efter volumen	21 ± 2 volumen%
Litervægt	1
Flammepunkt	Lukket beholder: Ikke relevant.
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l. Produktet indeholder max 60 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt. Lasuren vil trække forskelligt ind i træværket omkring knaster og blødere dele af træværket. Dette giver et smukt farvespil, men kan give en noget nedsat holdbarhed, hvor der er manglende indtrængning i træværket. Behandling af tætte træsorter som sibirsk lærk kan give reduceret holdbarhed pga. manglende indtrængning i træværket.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel eller rulle og pensel. Produktet må ikke sprøjtepåføres.

Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

Spredeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Anbefalet filmtykkelse per strøg (µm)
Anbefalet:	6 - 10	
Kommentarer:		Produktet skal ikke danne film.

Fortynder

Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes.

Forhold under påføring

Undgå påføring i direkte sol, fugtigt vejr og ved lave temperaturer. Husk at der forår og efterår ofte kan være lav nattetemperatur med dugfald. Check vejruddsigten.

Tørretider

Høj luftfugtighed og lav temperatur forlænger tørretiden.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.) 50%

Lufttemperatur	10°C	15°C	23 °C
Overfladetemperatur	10°C	15°C	23 °C

Støvtør	10 time(r)	7 time(r)	4 time(r)
Klar til brug	24 time(r)	18 time(r)	12 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Nyt imprægneret træværk: Bør tørre 1-2 mdr. Udslag fra imprægneringsrester afrenses med stiv børste. Skyl godt med vand og lad det tørre. Gammelt, imprægneret træværk: Vejrslidt underlag slibes til frisk træværk. Ubehandlet, oliebehandlet eller laseret træværk behandles med **DEMIDEKK Terrassfix** iht. brugsanvisningen. NB!: Alle rester fra **DEMIDEKK Terrassfix** skylles omhyggeligt af.

Topstrøg

DEMIDEKK Terrasseolie. **Når træværket er tørt, påføres kun 1 tyndt strøg.** Behandl 1-2 brædder i hele længderetningen ad gangen. Aftør evt. overskydende behandling med en tør, fnugfri klud. Produktet skal trænge ind i træværket og ikke danne film.

For at få et ensartet og pænt resultat anbefales det at slutstryge ind i det foregående felt.

Vedligeholdelse

Rengør terrassen hvert år med JOTUN 2-i-1 Husvask og Træ- og Murrens (fjerner smuds, beskytter mod overfladeskimmel, misfarvninger og belægninger, og genopfrisker lasurfarven).

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 1570823

Sikkerhedsregler

0-1

1993

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.