

JOTUN Malerfuge

JOTUN Malerfug

Produktbeskrivelse

Type

JOTUN Malerfuge er en 1-komponent, elastisk akrylbaseret fugemasse, der hærdet via vandafdampning.

Egenskaber og fordele

Produktet har god vedhæftning på de fleste byggematerialer som beton, træ, metal, plastik og malede underlag. Misfarver ikke omgivende materiale og kan overmales med de fleste malinger. Produktet kan påføres ved temperaturer ned til +5°C, er overfladetør efter ca. 30 min. og gennemtør efter 1-3 døgn, afhængig af fugedimension, temperatur og luftfugtighed.

Anvendelsesområde

JOTUN Malerfuge anvendes indendørs i fuger omkring vinduer, døre, væg- og metalpartier, ventilations- og rørgennemføringer samt til tætning af revner og sprækker for at hindre luftlækage. Fugemassen kan optage bevægelser på op til +/- (træk/tryk) 10% af fugebredden. Hvis bevægelserne overstiges, anbefales en højelastisk fugemasse.

Produktdata

Emballagestørrelser	300 ml
Kulører	Hvid
Generisk type	Vandfortyndbar, 1-komponent, elastisk akrylbaseret fugemasse.
Viskositet	Pastøs, blød pasta.
Tørstof	85 ± 2 volumen%
Litervægt	1600 kg/m ³

Påføringsinformation

Bemærk

Temperaturbestandighed: -30°C til + 70°C. Bevægelsesinterval +/- 10% træk/tryk. Meget god modstand mod ozon og UV stråler. Hårdhed, Shore A: Ca. 47°C.

Påføringsmetoder

Påføres med fugepistol. Pres fugemassen mod underlaget, så der ikke dannes luftblærer. Udjævn lige efter påføring med egnet værktøj som fx en gummi-/stålspartel, fugtet svamp eller pensel. Beskyt fugen mod vand de første dage. Mindre fugninger med en finger kan udføres effektivt sammen med JOTUN Special Wipes. Fingeren fugtes med servietten for derefter at udjævne/udglatte fugemassen. Det bedste resultat opnås ved at trække fugemassen helt ud (efterlader ingen kanter eller overgange).

Rengøring af maleværktøj

Værktøjet rengøres umiddelbart med vand.

Forhold under påføring

Temperatur i luften og underlaget skal være over +5°C.

Tørretider

Relativ Fugtighed (RF)	50%
Lufttemperatur	23°C
Overfladetemperatur	23°C
Berøringstør	30 min.
Overmalbar efter	24 time(r)
Klar til anvendelse	1-3 dage

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, uden olie, fedt og løse partikler. Rengør med JOTUN Specialvask Før Maling. Metalflader affedtes og løs maling slibes af.

Grunding

På stærkt sugende underlag skal de områder, der skal fuges, grundes med en primer, der består af 1 del fugemasse og 2 dele vand. Primeren skal tørre ca. 1 time ved +20°C.

Spartel, fugemasse

Fugedimension:

Bredde (mm)	Dybde (mm)
5-7	3-5
8-12	5-7
13-20	5-8

Behandling efter montering

Kan overmales med de fleste malingstyper. Det anbefales at lave prøveopstrøg, især hvis der males med mat maling i glans 2-3.

Rengøring af spild

Spild og værktøj kan rengøres med JOTUN Special Wipes. JOTUN Special Wipes fjerner nemt pletter og spild på ikke hærdet malerfuge.

Opbevaring

Kan lagres i min. 24 mdr. i ubrudt emballage. Produktet kan tåle temperaturer ned til -18°C - dog højst 3 gange, herefter forsvinder produktets egenskaber.

Affaldshåndtering

Bortskaffes iht. lokale forskrifter.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
Førstehjælp, se pkt. 4.
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Under anmeldelse

00-1 1993

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.