

JOTUN Microgrunder Ekstra DK

Produktbeskrivelse

Type

Vandfortyndbar grunder til inden- og udendørs brug.

Egenskaber og fordele

Produktet har en geléagtig konsistens, der gør påføringen lettere, og risiko for stænk minimeres. Har god indtrængning i finporøse og let smittende overflader og giver derved en forankring for den efterfølgende vandige malebehandling.

Anvendelsesområde

Anvendes på alle porøse mineralske overflader både inden- og udendørs. Anvendes til forbedring af vedhæftning på områder som puds, gipsplader, spartlede områder m.m., inden tapet, glasvæv og lignende opsættes.

Produktdata

Emballagestørrelser	5 og 10 liter
Toning	Skal ikke tones.
Kulører	Blå.
Generisk type	Vandfortyndbar styrenacryl dispersion, tyktflydende.
Tørstof	10 ± 2 volumen%
pH værdi	5 til 7
VOC for Klar-Til-Brug Blanding	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/h): 30 g/l. Dette produkt indeholder max 0.2 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Produktet skal ikke danne film.

Påføringsmetoder

Rulle, pensel eller sprøjte. Hvis overfladen er meget kraftigt sugende, kan det være nødvendigt at påføre 2 gange.

Forhold under påføring

Underlagets temperatur skal min. være +10°C.

Forbrug pr. strøg

Anbefalet 5 - 10 m²/l

Afhængig af underlagets sugsevne.

Fortynding

På sugende underlag anvendes produktet ufortyndet. Ved manglende indsugning kan grunderen fortyndes med vand i forholdet 1:1.

Rengøring af maleværktøj

Uhærdet grunder fjernes med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand, mens grunderen endnu er våd.

Tørretider

Relativ Fugtighed (RF) 50%

Lufttemperatur	23°C
Overfladetemperatur	23°C
Berøringstør	1 time(r)
Overmalingsinterval, min.	2 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Spartlede områder afstøves efter evt. slibning. På tidligere behandlede områder, som er afrenset ned til underlaget, skal afrensningen være meget omhyggelig og afstøvningen effektiv, således at overfladen kun er let smittende.

Grunding

Anvendes ufortyndet på sugende underlag. Produktet skal suge ind i underlaget og må ikke fremstå blank efter optørring. Ved manglende indsugning kan grunderen fortyndes med vand i forholdet 1:1. Ved fortynding må der påregnes, at den geleagtige egenskab påvirkes.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående. Produktet er holdbart i mindst to år i uåbnet emballage.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.