

# JOTUN Mur Silikat Maling

## Produktbeskrivelse

### Type

En-komponent silikatmaling iht. DIN 18363, 2.4.1., baseret på lysægte, uorganiske, pigmenter og fyldstoffer.

### Egenskaber og fordele

Danner kemisk forbindelse til det mineralske underlag og følger pudsens bevægelser ved skiftende temperaturer.

### Anvendelsesområde

Uden- og indendørs mineralske underlag som facader og ander flader af nyt eller rengjort puds, sugende natursten, gasbeton, kalksandsten etc. Ubehandlet tegl pudses inden overmaling. Pudsarbejder udføres iht. NS 3420.

## Produktdata

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Emballagestørrelser</b>            | 3 l (base 2,7 l) og 10 l (base 9 l)   |
| <b>Fås i følgende baser</b>           | A og C.   |
| <b>Toning</b>                         | Brug udelukkende uorganiske specialtonepastaer. Et tonet produkts kvalitet reduceres ved lagring i mere end 1 år. |
| <b>Kulører</b>                        | Hvid samt farver fra Jotuns murvifte. Benyt kun udendørsfarver, der er godkendt af Jotun A/S.                     |
| <b>Glansgrad</b>                      | Mat   |
| <b>Generisk type</b>                  | En-komponent silikatmaling iht. DIN 18363,2.4.1   |
| <b>Litervægt</b>                      | 1,42  |
| <b>pH værdi</b>                       | 11  |
| <b>VOC for Klar-Til-Brug Blanding</b> | EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/c): 40 g/l. Dette produkt indeholder max 40 g/l VOC.                     |

## Påføringsinformation

### Bemærk

Omrøres godt. Maling betragtes som halvfabrikata. Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, påføring osv. Bed om yderligere information.

### Påføringsmetoder

Påføres ensartet med grov pensel, rulle eller airless sprøjte. Bedste resultat fås ved påføring med pensel. Anvendt som første strøg eller som mellemstrygning i system påføres malingen kun med en grov alkaliefast pensel. Nøjagtig påføring er afgørende for et pænt slutresultat.

### Vejledende data for air spray

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Sprøjtedyse</b>         | 0,53 mm (0.021")                 |
| <b>Sprøjtevinkelgrader</b> | 65°- 80°                         |
| <b>Dysetryk</b>            | 15 MPa (150 kg/cm <sup>2</sup> ) |

### Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget skal være over +5°C og under +25°C under påføring.  
Må ikke påføres i direkte sollys.

### Anbefalet filmtykkelse per strøg

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| <b>Tør</b> | Typisk | 50 µm  |
| <b>Våd</b> | Typisk | 100 µm |

### Forbrug pr. strøg

|                  |       |                   |
|------------------|-------|-------------------|
| <b>Anbefalet</b> | 4 - 7 | m <sup>2</sup> /l |
|------------------|-------|-------------------|

Afhængig af underlagets beskaffenhed.

### Fortynding

En-komponent.. Tilsæt JOTUN Mur Silikat Binder hvis anvendt som første strøg eller mellemstrygning.

### Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

### Tørretider

Tørretiden afhænger af underlagets temperatur (min. +5°C), sugeevne, luftfugtighed og ventilation.

#### Relativ Fugtighed (RF) 50%

|                                  |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|
| <b>Lufttemperatur</b>            | 10°C       | 23°C       |
| <b>Overfladetemperatur</b>       | 10°C       | 23°C       |
| <b>Støvtør</b>                   |            | 1 time(r)  |
| <b>Overmalingsinterval, min.</b> | 20 time(r) | 10 time(r) |

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Overfladeskimmel, sod og anden smuds fjernes med JOTUN Kraftvask med efterfølgende skylning med rent vand (vinduer bør afdækkes). Underlag, der tidligere er behandlet med organisk maling, skal genoprettes til den oprindelige tilstand (bar mur) inden overmaling. Underlaget skal være tørt inden videre behandling, og pudsreparationer skal hærde i mindst 4 uger inden overmaling. Silikat ætser vinduesglas, metaller og natursten - bør afdækkes.

Teglsten skal pudses ifølge NS 3420 inden overmaling. Pudsreparationer bør hærde min. 4 uger inden overmaling.

### Forbehandling

Påfør JOTUN Træ- og Murrens iht. brugsanvisningen.

### Grunding

Al bart murværk samt meget/uens sugende underlag grundes med JOTUN Mur Silikat Binder fortyndet med vand 1:1.

### Mellemstrøg (Understrøg)

Ved behov for strukturudjævning og overbygning af revner i underlaget påføres 1 x JOTUN Mur Silikat Understrygning (fortyndet med JOTUN Mur Silikat Binder 5:1), inden JOTUN Mur Silikat Maling påføres. Anvendt som mellemstrygning i opbygning af system tilsættes JOTUN Mur Silikat Binder i forholdet 2 dele maling til 1 del binder.

## Topstrøg

Avendt som topstrøg skal JOTUN Mur Silikat Maling ikke tilsættes binder.

## Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

## Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-4

1993

Produktregistreringsnummer: 1458794

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.