

AntiPest

Produktbeskrivelse

Type

Dette er en to-komponent epoxy grunder.

Egenskaber og fordele

Pigmenteringen med et højt indhold af aluminiumsflager giver en meget god vandtæt beskyttelse. Udviklet til at forebygge osmose i glasfiberbåde. Har god anti-korrosiv effekt.

Anvendelsesområde

Anvendes som grunder for enhver overflade, herunder stål, glasfiber, aluminium og maritimt træværk. Anvendes som undercoat for polyurethan eller antifouling.

Emballagestørrelse (typisk)

	Volumen (liter)	Emballagestørrelse (liter)
AntiPest Comp A	0.6 / 2 / 4	0.75 / 2.5 / 5
AntiPest Comp B	0.15 / 0.5 / 1	0.3 / 0.85 / 1

Den nævnte volumen er knyttet til fabriksproducerede kulører. Bemærk at lokale variationer i emballagestørrelser og volumener forekommer på grund af lokale regler.

Produktdata

Kulører	grå, rødtonet
Generisk type	epoxy baseret
Tørstof	42 ± 2 volumen%
Litervægt	1,25
Flammepunkt	Lukket beholder: 25°C (77°F)
Flammepunkt	25 °C

Påføringsinformation

Produktet kan påføres med

Sprøjte: Brug luftspray eller airless spray.

Pensel: Anbefales til stripe coating og små områder. Vær omhyggelig med at få den specificerede tørfilmtykkelse.

Rulle: Kan anvendes. Anbefales ikke til første primer lag. Vær omhyggelig med at få den specificerede tørfilmtykkelse.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0.31-0.43 mm (0.012-0.016")
Sprøjtevinkel	40° - 80°
Dysetryk	15 MPa (150 kp/cm ² , 2100 psi)

Sørg for at filtre er rengjorte.

Vejledende data for luftspray

Sprøjtedyse 1.6-1.8 mm (0.063-0.070")
Dysetryk 0.3-0.4 MPa (42-56 psi)

Sørg for at vand- og oliefiltre er monteret.

Forbrug pr. strøg

Teoretisk 7 m²/l - 4,2 m²/l

Anbefalet filmtykkelse per strøg

Våd 140 µm - 240 µm
Tør 60 µm - 100 µm

Blandingsforhold for produktet (volumen)

AntiPest Comp A 4 del(e)
AntiPest Comp B 1 del(e)

Induktionstid og Pot life

Malingtemperatur 23°C
Pot life efter blanding 8 h
Hærdetid før anvendelse 15 min

Reduceres ved højere temperaturer

Fortynder

Jotun Thinner No. 17 / Thinner No. 17

Tørretider

Overfladen skal slibes for at få bedst mulig vedhæftning, når påføringen udføres efter det anbefalede overmalingsinterval.

Relativ Fugtighed (R.F.) 50%

Overfladetemperatur	10°C	23°C	40°C
Berøringstør	3h	2h	1h
Håndteringstør	5h	3h	2h
Overmalingsinterval, min.	12h	4h	3h
Overmalingsinterval, max.	7d	3d	2d
Hærdet	12d	7d	5d

Brugsanvisning

Forbehandling

Overflader med fedt, olie eller anden forurening rengøres med anbefalet Jotun Yachting rengøringsmiddel. Til slibning af glasfiber er kornstørrelse P120-P150 påkrævet. Til overflader af stål, bly eller støbejern er sandslibning eller rondelslibning nødvendig. Slibning med korn P80-P150 er nødvendig på bådtræ. Det bedste resultat opnås, når overfladen er tør og uden nogen former for urenheder.

Forbehandling

Træ:

Område under vandlinjen: Påfør 5-15 lag Clipper 1, vådt-i-vådt, afhængig af indtrængning i underlaget.

Grundning

Glasfiber, stål, aluminium, bly eller støbejern:

Påfør 1 lag af dette produkt. Hvis nødvendigt, fyld skader eller uregelmæssigheder med Jotun Yachting Filler. Efter slibning af filleren, påføres 2 lag af dette produkt.

Træ:

Påfør 1 lag af dette produkt. Område under vandlinjen: Fortynd dette produkt 10-15% med den anbefalede Jotun fortynder. Over vandlinjen: Fortynd dette produkt 20% med den anbefalede Jotun fortynder. Hvis nødvendigt, fyld skader eller uregelmæssigheder med Jotun Yachting Filler. Efter slibning af filleren, påføres 2 lag af dette produkt.

Spartel, fugemasse

Hvis nødvendigt, fyld skader eller uregelmæssigheder med Jotun Yachting Filler. Se teknisk datablad under brugsanvisning for det valgte Jotun Yachting produkt.

Slutstrøg

Område under vandlinjen: Afslut med 2 lag af den valgte antifouling.
Over vandlinjen: Afslut med 2 lag af den valgte topcoat.

Bemærk

Temperatur under optørring/hærdning må ikke være under 10°C.

Opbevaring

Produktet opbevares i overensstemmelse med nationale krav. Opbevar emballagerne på et tørt, køligt, godt ventileret sted og væk fra antændelseskilder. Emballage skal holdes tæt lukket. Håndter med forsigtighed.

Lagerholdbarhed v. 23°C

AntiPest Comp A	48 måned(er)
AntiPest Comp B	48 måned(er)

I nogle lande er lagerholdbarheden forkortet af lokale myndigheder. Ovenstående er minimum holdbarhed, herefter skal der foretages inspektion af produktet.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 675500

4-3

1993

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.