

# Aqualine Optima Spray

## Produktbeskrivelse

### Type

Dette er en selvpolerende antifouling. Baseret på et system med en unik kombination af bindemidler.

### Egenskaber og fordele

Dette er et enestående produkt, der giver meget god beskyttelse mod begroninger. Leveres i spraydåse for enkel påføring.

### Anvendelsesområde

Kan anvendes på drev, flapper, propeller og letmetal-dele under vandlinjen.

## Emballagestørrelse (typisk)

	Volumen (liter)	Emballagestørrelse (liter)
Aqualine Optima Spray	0.4	0.4

Den nævnte volumen er knyttet til fabriksproducerede kulører. Bemærk at lokale variationer i emballagestørrelser og volumener forekommer på grund af lokale regler.

## Produktdata

<b>Kulører</b>	grå, sort
<b>Tørstof</b>	35 ± 2 volumen%
<b>Flammepunkt</b>	Lukket beholder: -7°C (19,4°F)

## Påføringsinformation

### Forbrug pr. strøg

Teoretisk 14,5 - 7,3 m<sup>2</sup>/l

### Anbefalet filmtykkelse per strøg

<b>Våd</b>	43 - 85µm
<b>Tør</b>	15 - 30µm

### Blandingsforhold for produktet (volumen)

Single pack

### Fortynder

Jotun Thinner No. 7 / Thinner No. 7

## Tørretider

Tørretiden øges i takt med filmtykkelsen. Overfladen skal være tør og uden urenheder inden påføring af næste lag. Søsættes inden 9 måneder efter påføring. Båden skal tildækkes omhyggeligt eller opbevares indendørs, hvis den ikke søsættes kort tid efter påføring. Oplysningerne er vejledende. Egentlige tørretider og tider for overmalning, afhænger af temperaturer, lagtykkelse, ventilation, luftfugtighed, underliggende malingsystem samt kravene til tidlig håndtering af emnet og mekanisk styrke mv.

### Relativ Fugtighed (RF) 50%

<b>Overfladetemperatur</b>	23°C
<b>Berøringstør</b>	30min
<b>Håndteringstør</b>	3h
<b>Overmalingsinterval, min.</b>	20min
<b>Tør/Udhærdet til vandmiljø</b>	3 h

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Overflader med fedt, olie eller anden forurening rengøres med anbefalet Jotun Yachting rengøringsmiddel.

### Forbehandling

Nymalede hækmotorer rengøres med Jotun Thinner No. 7 Øvrige metaldele slibes med kort P150-P180. Det bedste resultat opnås, når overfladen er tør og uden nogen former for urenheder. Afdæk det omkringliggende underalg, som ikke skal behandles.

### Grunding

Ubehandlet underlag behandles med anbefalet primer system: Vinyl Primer Spray. AntiPest kan anvendes. Se teknisk datablad under brugsanvisning for det valgte Jotun Yachting produkt.

### Slutstrøg

Omryst beholderen i 2 minutter inden malebehandling. Hold spraydåsen ca. 15-25 cm fra overfladen. Påfør 3 lag. Lad behandlingen tørre 30 minutter mellem hver påføring. Vend spraydåsen på hovedet og spray i 3 sekunder for at rengøre dysen.

### Bemærk

Undgå opbevaring af spraydåsen i direkte sol og ved høje temperatur på over 50 °C.

### Opbevaring

Produktet opbevares i overensstemmelse med nationale krav. Opbevar emballagerne på et tørt, køligt, godt ventileret sted og væk fra antændelseskilder. Emballage skal holdes tæt lukket. Håndter med forsigtighed. Transporteres og opbevares frostfrit.

### Lagerholdbarhed v. 23°C

Aqualine Optima Spray 24 måned(er)

I nogle lande er lagerholdbarheden forkortet af lokale myndigheder. Ovenstående er minimum holdbarhed, herefter skal der foretages inspektion af produktet.

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.  
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.  
Førstehjælp, se pkt. 4.  
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.  
Transportinformation, se punkt 14.  
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Under anmeldelse

**4-3**

1953

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.