

EasyGloss

Produktbeskrivelse

Type

Alkyd topcoat af høj kvalitet.

Egenskaber og fordele

Højglans finish med meget gode udjævnende egenskaber. Meget god bevaring af farve og glans. Nem at påføre. Hurtigtørrende. Meget god dækkeevne.

Anvendelsesområde

Anvendes som topcoat på vejrudsatte steder.

Emballagestørrelse (typisk)

	Volumen (liter)	Emballagestørrelse (liter)
EasyGloss 2.5L: kun i hvid kulør	0.75 / 2.5	0.75 / 2.5

Den nævnte volumen er knyttet til fabriksproducerede kulører. Bemærk at lokale variationer i emballagestørrelser og volumener forekommer på grund af lokale regler.

Produktdata

Kulører	udvalgte farver		
Generisk type	alkyd		
Tørstof	39 ± 2 volumen%		
Flammepunkt	35 °C		
VOC for Klar-Til-Brug Blanding	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 400 g/l (2007). Dette produkt indeholder max 480 g/l VOC.		
VOC	490	g/l	US EPA method 24
VOS-Solvent Emission Directive	4,1	g/kg	SED (1999/13/EC)

Påføringsinformation

Produktet kan påføres med

Pensel: Anvend en velegnet pensel. Vær omhyggelig med at få den specificerede tørfilmtykkelse.

Rulle: Brug en egnet rulle. Vær omhyggelig med at få den specificerede tørfilmtykkelse.

Forbrug pr. strøg

Teoretisk 13 - 7,8 m²/l

Anbefalet filmtykkelse per strøg

Våd 75 - 130_{μm}
Tør 30 - 50_{μm}

Blandingsforhold for produktet (volumen)

Single pack

Fortynder

Jotun Thinner No. 2

Tørretider

Tørre- og udhærdningstider er oplyst ud fra en kontrolleret temperatur, en relativ fugtighed på under 85% og ved typisk tørfilmtykkelse for produktet.

Overfladetemperatur	5°C	10°C	23°C	40°C
Berøringstør	6 h	4 h	2 h	1 h
Håndteringstør	18 h	12 h	6 h	4 h
Overmalingsinterval, min.	32 h	24 h	14 h	10 h

Brugsanvisning

Forarbejde

Overflader med fedt, olie eller anden forurening rengøres med anbefalet Jotun Yachting rengøringsmiddel. Højtryksrens med ferskvand efterfulgt af slibning med korn P280-P360 er nødvendigt. Det bedste resultat opnås, når overfladen er tør og uden nogen former for urenheder.

Grunding

Se teknisk datablad under brugsanvisning for det valgte Jotun Yachting produkt.

Spartel, fugemasse

Se teknisk datablad under brugsanvisning for det valgte Jotun Yachting produkt.

Slutstrøg

Påfør 2 lag.

Opbevaring

Produktet opbevares i overensstemmelse med nationale krav. Opbevar emballagerne på et tørt, køligt, godt ventileret sted og væk fra antændelseskilder. Emballage skal holdes tæt lukket. Håndter med forsigtighed.

Lagerholdbarhed v. 23°C

EasyGloss 48 måned(er)

I nogle lande er lagerholdbarheden forkortet af lokale myndigheder. Ovenstående er minimum holdbarhed, herefter skal der foretages inspektion af produktet.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
Førstehjælp, se pkt. 4.
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Under anmeldelse

2-1

1953

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.