

## Epoxy Repair NG

### Type

Dette er en to-komponent epoxy filler. Dette er et meget tæt produkt.

### Egenskaber og fordele

Udjævnende produkt til mange formål. Gode slibeegenskaber, stærk vedhæftning og god resistens ved mekanisk påvirkning, ved opløsningmidler og vandindtrængning.

### Anvendelsesområde

Anvendes til at afslutte underlag, der er behandlet med Jotun Yachting fillers. Specielt udviklet til små reparationer af skader, ridser eller osmose på glasfiber skrog. Velegnet over og under vandlinjen, når det er en del af et godkendt Jotun Yachting system.

## Emballagestørrelse (typisk)

	Volumen (liter)	Emballagestørrelse (liter)
Epoxy Repair NG Comp A	0.25	0.5
Epoxy Repair NG Comp B	0.25	0.5

Den nævnte volumen er knyttet til fabriksproducerede kulører. Bemærk at lokale variationer i emballagestørrelser og volumener forekommer på grund af lokale regler.

## Produktdata

<b>Kulører</b>	light buff
<b>Tørstof</b>	98 ± 2 volumen%
<b>Litervægt</b>	1,7
<b>Flammepunkt</b>	110 °C
<b>VOC</b>	110 g/l US EPA method 24

## Påføringsinformation

### Produktet kan påføres med

Spartel eller knivspartel eller andet velegnet påføringsredskab.

### Forbrug pr. strøg

Teoretisk 9,8 m<sup>2</sup>/l - 0,33 m<sup>2</sup>/l

### Anbefalet filmtykkelse per strøg

Våd	100 µm - 3000 µm
Tør	100 µm - 3000 µm

### Blandingsforhold for produktet (volumen)

Epoxy Repair NG Comp A	1	del(e)
Epoxy Repair NG Comp B	1	del(e)

### Induktionstid og Pot life

Malingtemperatur	23°C
Pot life efter blanding	45 min

### Rengøring af maleværktøj

Jotun Thinner No. 17

### Tørretider

#### Relativ Fugtighed (RF) 50%

Overfladetemperatur	10°C	23°C	35°C
Berøringstør	16 h	13 h	4 h
Håndteringstør	48h	14 h	10h
Overmalingsinterval, min.	8h	5h	2h
Overmalingsinterval, max.	60 h	48 h	32 h
Hærdet	14 d	7 d	3 d

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Overflader med fedt, olie eller anden forurening rengøres med anbefalet Jotun Yachting rengøringsmiddel.

Reparation af osmose:: Fjern gelcoaten og fillere ved sandblæsning eller rondel sliber og slib med korn P40-P80. Affedt og rengør omhyggeligt med ferskvand ved højtryk mange gange. Det er nødvendigt at lade overfladen tørre i mindst 40 dage. Det anbefales at opbevare båden på et tørt og godt ventileret sted ved en temperatur på 20 °C. Fugtighed i underlaget skal være under 1 %.

Gelcoatskader eller småskader:: Skyl godt med rent vand. Tillad at tørre. Slib med korn P120-150.

### Forbehandling

Ren, tør og ubeskadiget kompatibel primer eller filler. Se teknisk datablad under brugsanvisning for det valgte Jotun Yachting produkt.

### Grunding

Se teknisk datablad under brugsanvisning for det valgte Jotun Yachting produkt.

### Spartel, fugemasse

Påfør produktet på det område, som skal behandles. Slib med korn P180-P220 efter 16-24 timer afhængig af temperaturen. Gentag processen for at udligne småskader.

### Bemærk

Klar til brug. Der skal ikke tilsættes fortynder.

## Opbevaring

Produktet opbevares i overensstemmelse med nationale krav. Opbevar emballagerne på et tørt, køligt, godt ventileret sted og væk fra antændelseskilder. Emballage skal holdes tæt lukket. Håndter med forsigtighed.

## Lagerholdbarhed v. 23°C

Epoxy Repair NG Comp A	36 måned(er)
Epoxy Repair NG Comp B	36 måned(er)

I nogle lande er lagerholdbarheden forkortet af lokale myndigheder. Ovenstående er minimum holdbarhed, herefter skal der foretages inspektion af produktet.

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Under anmeldelse

**00-5**

1993

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.