

Vinyl Primer Spray

Produktbeskrivelse

Type

Dette er et en-komponent fysisk tørrende vinylsealer/primer. Hurtigtørrende.

Egenskaber og fordele

Pigmenteret med et højt indhold aluminiumsflager, som giver en god vandfast beskyttelse. Giver fremragende vedhæftning for antifoulinger. Leveres i spraydåse for enkel påføring.

Anvendelsesområde

Kan anvendes på drev, flapper, propeller og letmetal-dele under vandlinjen. Designet som forberende lag for Aqualine antifoulinger leveret på sprøjtedåser.

Produktdata

Kulører	aluminium		
Tørstof	38	± 2	volumen%
Flammepunkt	Lukket beholder: -7°C (19,4°F)		
VOC-USA	615	g/l	EPA Method 24

Emballagestørrelse (typisk)

	Volumen (liter)	Emballagestørrelse (liter)
Vinyl Primer Spray	0.4	0.4

Den nævnte volumen er knyttet til fabriksproducerede kulører. Bemærk at lokale variationer i emballagestørrelser og volumener forekommer på grund af lokale regler.

Påføringsinformation

Anbefalet filmtykkelse per strøg

Tør	Minimum	30 µm
Tør	Maksimum	40 µm
Tør	Typisk	35 µm
Våd	Minimum	80 µm
Våd	Maksimum	105 µm
Våd	Typisk	95 µm

Forbrug pr. strøg

Teoretisk	12,7 - 9,5	m ² /l
Teoretisk	10,9	m ² /l

Blandingsforhold for produktet (volumen)

Single pack

Fortynder

Jotun Thinner No. 7

Tørretider

Relativ Fugtighed (RF)	50 %	50 %	50 %	50 %
Overfladetemperatur	5°C	10°C	23°C	40°C
Berøringstør	30min	20min	15min	10min
Håndteringstør	4t	3t	2t	1.5t
Overmalingsinterval, min.	4t	3t	2t	2t

Brugsanvisning

Forarbejde

Overflader med fedt, olie eller anden forurening rengøres med anbefalet Jotun Yachting rengøringsmiddel. Overfladen slibes inden malebehandling. Afdæk det omkringliggende underalg, som ikke skal males. Det bedste resultat opnås, når overfladen er tør og uden nogen former for urenheder.

Grundning

Omryst beholderen i 2 minutter inden malebehandling. Hold spraydåsen ca. 15-25 cm fra overfladen. Påfør 2 lag. Lad behandlingen tørre 30 minutter mellem hver påføring. Vend spraydåsen på hovedet og spray i 3 sekunder for at rengøre dysen.

Slutstrøg

Påfør 3 lag af den valgte antifouling.

Bemærk

Undgå opbevaring af spraydåsen i direkte sol og ved høje temperatur på over 50 °C.

Opbevaring

Produktet opbevares i overensstemmelse med nationale krav. Opbevar emballagerne på et tørt, køligt, godt ventileret sted og væk fra antændelseskilder. Emballage skal holdes tæt lukket. Håndter med forsigtighed.

Lagerholdbarhed v. 23°C

Vinyl Primer Spray 48 måned(er)

I nogle lande er lagerholdbarheden forkortet af lokale myndigheder. Ovenstående er minimum holdbarhed, herefter skal der foretages inspektion af produktet.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Under anmeldelse

Sikkerhedsregler

4-3

1993

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.