

JOTUN Mur Akryl Maling

Produktbeskrivelse

Type

Silkemat, vandfortynbar akrylmaling.

Anvendelsesområde

Topstrøg til beton, eternit (ikke Supereternit) og puds med et højt cementindhold. Produktet anbefales ikke på puds med et højt kalkindhold. Produktet anbefales kun til udendørs brug.

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Fås i følgende baser	A, B og C. BASER SKAL TONES.
Toning	Skal tones i Jotun Multicolor.
Kulører	Hvid
Glansgrad	07 Silkemat
Generisk type	Ren akrylmaling
Tørstof	40 ± 2 volumen%
Litervægt	1,34
Flammepunkt	Ikke tilgængelig.
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/c): 40g/l. Produktet indeholder max 40 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Omrøres godt før brug. Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Maling betragtes som halvfabrikata. Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, påføring osv. Bed om yderligere information.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel, rulle eller sprøjte. Påføres fyldigt og ensartet.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0,53 mm (0.021")
Sprøjtevinkel	65°-80°
Dysetryk	15 MPa (150 kg/cm ²)

Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

Forbrug pr. strøg

Anbefalet 4 m²/l - 8 m²/l

Afhængig af underlagets beskaffenhed.

Forbrug pr. strøg

Våd (beregnet)

Anbefalet 125 µm - 250 µm

Tør (beregnet)

Anbefalet 50 µm - 100 µm

Forhold under påføring

Temperatur i luften og underlaget skal være over +5°C.

Tørretider

Tørretiden afhænger af underlagets temperatur (min. +5°C), sugeevne, luftfugtighed og ventilation.

Angiven tørretid måles ved nævnte værdier

Relativ Fugtighed (R.F.) 50%

Lufttemperatur	10°C	23°C
Overfladetemperatur	10°C	23°C

Støvtør	2 time(r)	30 min.
Kan overmales efter	20 time(r)	10 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Overfladeskimmel, sod og anden smuds fjernes med JOTUN Kraftvask med efterfølgende skyllning med rent vand (vinduer bør afdækkes). Fugtiniveauet i underlaget skal være max. 6% ved behandling.

Underlag	Forarbejde
Ny beton / ubehandlet beton:	Formolie/slamhud fjernes med mekanisk rensning/sandblæsning. Alle byggetekniske mangler skal udbedres, inden malebehandlingen starter. Underlaget skal være tørt inden videre behandling.
Pudsede underlag:	Løs puds skal fjernes. Alle byggetekniske mangler skal udbedres, inden malebehandlingen starter. Pudsarbejder udføres i henhold til gældende standarder. Pudsreparationer skal være tør og hærdet før videre behandling.
Ubehandlet tegl:	Teglsten skal pudses i henhold til gældende standarder inden videre behandling. Pudsreparationer skal være tør og hærdet før videre behandling.
Tidligere malet:	Løstsiddende maling skal fjernes. Underlaget skal være tørt inden videre behandling.
Cementfiberplader:	Behandles iht. pladeleverandøres anbefaling.

Forbehandling

JOTUN Træ- og Murrens kan påføres iht. brugsanvisningen.

Grunding

JOTUN Mur Grunder påføres bart murværk.

Topstrøg

2 x JOTUN Mur Akryl Maling.

Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. JOTUN Special Wipes er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 538178

00-1

1993

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.