

JOTUN Premium Mur Maling

Produktbeskrivelse

Type

Diffusionsåben og vandafvisende silikoneemulsionsmaling til udendørs brug.

Egenskaber og fordele

Brug af lysægte, mineralske pigmenter og fyldstoffer giver meget god vejrbestandighed. Indeholder filmkonserverende middel mod overfladeskimmel. JOTUN Premium Mur Maling er i klassen for diffusionsåbne malinger iht. EN ISO 7783-2/DIN 52615 ($S_d < 0,14$ m) og i klassen for lav vandabsorption iht. EN ISO 1062-3 ($W_{24} < 0,1$ kg/m²h^{0,5})

Anvendelsesområde

Velegnet til alle pudstyper og andre mineralske underlag, både ubehandlet og tidligere malet. Produktet anbefales kun til udendørs brug.

Produktdata

Emballagestørrelser	0,75 l (base 0,68 l), 3 l (base 2,7 l) og 10 l (base 9 l)
Fås i følgende baser	Grå, A og C.
Toning	Må kun anvendes i Jotun Multicolor tonemaskiner. Skal tones i Jotun Multicolor. Kun til murfarver i murvifte/eksteriørfarvekort, baseret på mineralske tonepastaer. Grå baser kan tones på alle maskiner, A- og C-base tones på maskiner med mineralske special tonepastaer.
Kulører	Hvid, Isgrå 7356, Idyll 4456 og Kveldsskygge 4455. Farver iht. Jotuns murvifte og Jotuns eksteriør farvekort.
Glansgrad	Mat
Generisk type	Silikoneemulsionsmaling
Tørstof	43, ± 2 volumen% 2
Litervægt	1,54
VOC for Klar-Til-Brug Blanding	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/c): 40 g/l. Dette produkt indeholder max 40 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Omrøres godt. Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Under ugunstige tørreforhold (høj luftfugtighed, tåge, regn, lav temperatur) kan blanke, let klæbrige striber forekomme på malingfilmen. Striberne består af vandopløselige stoffer og vil forsvinde ved gentagne eller kraftige regnbyger. Malingens åndbare og beskyttende egenskaber forringes ikke, hvis der kommer striber.

Påføringsmetoder

Pensel, rulle eller sprøjte. Påføres fyldigt og ensartet.

Vejledende data for air spray

Sprøjtedyse 0,38 mm (0,015")

Sprøjtevinkelgrader 40° - 80°
Dysetryk Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm²)

Forhold under påføring

Temperatur i luften og underlaget skal være over +5°C.

Anbefalet filmtykkelse per strøg

Tør	Typisk	55 µm
Våd	Typisk	130 µm

Forbrug pr. strøg

Anbefalet	6 - 9	m ² /l
------------------	-------	-------------------

Fortynding

Tilsæt ikke fremmede olier.

Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

Tørretider

Tørretiden afhænger af underlagets temperatur (min. +5°C), sugeevne, luftfugtighed og ventilation.

Relativ Fugtighed (RF) 50%

Lufttemperatur	10°C	23°C
Overfladetemperatur	10°C	23°C
Støvtør	2 time(r)	1 time(r)
Overmalingsinterval, min.	20 time(r)	10 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Pudsarbejder udføres iht. NS 3420. Løstsiddende maling, løs puds og al gammel kalk skal fjernes. Overfladeskimmel, sod og anden smuds fjernes med JOTUN Kraftvask med efterfølgende skylning med rent vand (vinduer bør afdækkes). Påfør JOTUN Træ- og Murrens iht. brugsanvisningen. Underlaget skal være tørt inden videre behandling, og pudsreparationer skal hærde i mindst 4 uger inden overmaling. Alle byggetekniske mangler skal udbedres, inden malebehandlingen starter.

Grundning

Ubehandlet mur/puds grundes med JOTUN Premium Mur Grunder.

Mellemstrøg (Understrøg)

Udjævning af små sprækker og ujævnheder: JOTUN Premium Mur Filler. Ved behov for udjævning af strukturforskelle i underlaget og udfyldning af revner på op til 0,5 mm benyttes JOTUN Premium Mur Filler som mellemstrøg. Skal altid overmales med JOTUN Premium Mur Maling.

Topstrøg

2 x JOTUN Premium Mur Maling. Hvis JOTUN Premium Mur Filler er påført, er det nok med 1 x JOTUN Premium Mur Maling.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 1193669

Sikkerhedsregler

0-1

1993

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.