

JOTUN Spartel Grove Underlag

Produktbeskrivelse

Type

Let spartelmasse.

Egenskaber og fordele

Kan udspartles i tykkelse 0-10 mm uden at danne sprækker. Minimal krympning.

Anvendelsesområde

Udfyldning af huller og udjævning af grove underlag.

Til plet- og fuldpartling af bygningsplader, puds og beton. Anvendes kun i tørre rum. Massen anbefales ikke brugt i forbindelse med strimling.

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Fås i følgende baser	
Kulører	
Generisk type	Håndspartelmasse, der er baseret på cellulosederivater, der er tilsat lette fyldstoffer kombineret med finknust dolomitmarmor.
Viskositet	Paste.
Tørstofindhold efter volumen	70 ± 2 volumen%
Litervægt	0,8
Partikkel størrelse	0 -0,3 mm
Fyldeegenskaber	0-10 mm mm
pH værdi	9 (at 10% koncentration)

Påføringsinformation

Bemærk

Massen indeholder aluminiumsilikat, og man skal derfor beskytte øjnene med ansigtsskærm ved slibning.

Påføringsværktøjer / -metoder

Påføring og fordeling af spartelmassen udføres med en spartel. Kan sprøjtepåføres med egnet sprøjteudstyr. Stempelpumpe kan ikke anbefales.

Rengøring af maleværktøj

Vand

Kommentarer: 1 kg/m² ved fuldspartling Afhængig af underlagets beskaffenhed.

Blandingsforhold for produktet (volumen)

En-komponent.

Fortynder

Skal normalt ikke fortyndes.

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal ved påføring være over +10°C.

Tørretider

Tykke lag, lav temperatur, høj luftfugtighed og dårlig ventilation forlænger tørretiden.

Støvtør	30 min.
Berøringstør	24 time(r)
Klar til brug	24 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Udstående ujævnheder og betongrader fjernes med spartel eller ved slibning. Blanke underlag rengøres med JOTUN Specialvask Før Maling og slibes matte. Inden spartling skal underlaget være tørt, bæredygtigt, rengjort for støv, sand, formolie og andre urenheder.

Spartel, fugemasse

Påføring og fordeling af spartelmassen udføres med en spartel. Udfyldninger på op til 10 mm kan lægges i en arbejdsgang uden at danne sprækker. Store huller og ujævnheder kan også med fordel fyldes med JOTUN Sparkel Grove Underlag, som fylder bedre. Til slibning af spartelmasse anvendes slibepapir eller filtsebræt.

Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. JOTUN Special Wipes er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Opbevaring


Lagringstid ca. 12 mdr. i uåbnet emballage. Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Spartel må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale forskrifter.




Godkendelser



CE-mærkning

Der er udarbejdet ydeevneerklæring for produktet (DoP).



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad. Førstehjælp, se pkt. 4. Håndtering og opbevaring, se punkt 7. Transportinformation, se punkt 14. Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Diverse

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Enq) version, der er gældende.