

## PRODUKT DATA

## 2990 STAINBLOCKER

### BESKRIVELSE

RUST-OLEUM® Hard Hat Spray 2990 Stainblocker er en mat hvid højpigmenteret maling baseret på en blødgjort acrylharpiks til permanent isolering af stænk, pletter og skjolder fra nikotin, sod, tjære, rust, fugt, graffiti og meget andet.

### ANVENDELSE

RUST-OLEUM® Hard Hat Spray 2990 Stainblocker er en reparationsmaling, som kan påføres direkte på lofter, pudsede flader, cement, træ, beton, tapet, eksisterende maling o.m.a.

RUST-OLEUM® Hard Hat Spray 2990 Stainblocker anvendes som topmaling men kan også genbehandles med standard vægmaling.

### TEKNISKE DATA

Udseende:	Mat
Farve:	Hvid
Drivmiddel:	Propan/Butan
VOC-indhold:	538 g/l
Mal-kode:	2-3

<b>Tørretider</b>	20°C / 50% r.h.
Klæbefri:	5 min.
Genbehandling:	Våd-i-våd / efter 30 min.
Gennemhærdet:	24 timer

### Rækkeevne

Teoretisk:	2,1 m <sup>2</sup> pr. spray ved 30 my tørfilm.
Praktisk:	Afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

### OVERFLADEFORBEREDELSE

Fjern fedt, olie, snavs, løst rust, og al anden overfladeforurening på passende måde. Matslib eksisterende malingslag i god stand for ordentlig vedhæftning. Overfladen skal være ren og tør under påføring.

### BRUGSANVISNING

Fjern hæften. Spraydåsen rystes i mindst 1 minut efter at blandekuglen kan høres og rystes jævnlige under brugen. Hold dåsen ca. 25 cm fra overfladen og bevæg den fra side til side parallelt med overfladen. Hold spraydåsen i bevægelse når ventilen er trykket ned for at undgå at malingen løber. Påfør flere tynde lag med få minutters mellemrum for at opnå tilstrækkelig filmtykkelse. Efter brug vendes spraydåsen med bunden i vejret, og ventilen trykkes i bund, til der kun kommer rent drivmiddel ud.

### ARBEJDSBETINGELSER

Luftfugtighed max. 85%, dåsens temperatur min. 0°C.

### SIKKERHEDSINFORMATION

Læs sikkerhedsdatablad på produktet samt informationer på dåsen.

### HOLDBARHED / OPBEVARING

3 år i uåbnede dåser, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35°C.

**ARMA-TUBE A/S**

Taksvej 10B  
7400 Herning

Tlf.: 9712 7266

[mail@arma-tube.dk](mailto:mail@arma-tube.dk)  
[www.arma-tube.dk](http://www.arma-tube.dk)

**Specialmalinger,  
Kemi & Håndrens**

De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugeren arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside eller som kan rekvireres på tlf. nr. 9712 7266