

PRODUKT DATA

COMBICOLOR® 7300/7400

BESKRIVELSE

RUST-OLEUM® CombiColor 7300/7400 er grunder og topmaling i én. Baseret på en Urethan modificeret alkyd som giver hurtige tørretider ved lave temperaturer. Malingen indeholder rustinhibitive pigmenter og er bly- og kromatfri.

ANVENDELSE

RUST-OLEUM CombiColor 7300/7400 er særligt velegnet til brug på bart eller manuelt afrensede metaloverflader eller på overflader, der er grundet med CombiPrimer 3369/3380. CombiColor er beregnet til påføring med pensel og rulle men kan også påføres med luftsprøjte. CombiColor yder korrosionsbeskyttelse i lette industrielle miljøer. For metalstrukturer i mere aggressive industrimiljøer skal først påføres CombiPrimer Anti-Corrosion 3369/3380.

TEKNISKE DATA

Udseende:	Højglans (7300), Satin (7400), og Mat (kun i sort og hvid)
Farve:	Højglans og satin kan tones i alle RAL- og NCS farver
Vægtfylde:	Højglans/Mat: 1,07 kg/ltr ± 0,09 afhængig af farve Satin: 1,22 kg/ltr ± 0,10 afhængig af farve
Tørstofindhold:	Højglans/Mat: 54,6 vol% ± 2,0 afhængig af farve Satin: 50,6 vol% ± 2,0 afhængig af farve
Viskositet:	Højglans/Mat: 100 – 104 KU / Krebs Stormer Units ved 20°C Satin: 86 – 91 KU / Krebs Stormer Units ved 20°C
Anbefalet filmtykkelse:	55 my tørfilm, svarer til 100 my vådfilm
VOC-indhold:	439 g/l max.
Klar-til-brug blanding:	495 g/l max.
Kategori:	A/i
EU grænseværdier	600 g/l (2007) / 500 g/l (2010)

Mal-kode: 2-1

Tørretider	20°C / 50% r.h.	10°C / 60% r.h.	30°C / 50% r.h.
Berøringstør:	2 timer	3 timer	1½ time
Håndteringstør:	8 timer	16 timer	6 timer
Genbehandling:	Efter 16 timer	Efter 24 timer	Efter 8 timer
Gennemhærdet:	7 dage	14 dage	5 dage

Varmemodstand: 90° C (tør varme). Misfarvning kan opstå ved højere temperaturer.

Rækkeevne

Teoretisk: 10,3 m²/ltr. ved 55 my tørfilm
Praktisk: Afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Fjern fedt, olie og al anden overfladeforurening med alkalisk rensmiddel eller ved højtryks(damp)-rensning. Fjern rust, rustflager, løse glødeskaller og løst maling med skraber og stålbørstning til St 3 (ISO 8501-1:1988), evt. let sandblæsning. Fastsiddende maling skal matslibes for god vedhæftning. Overfladen skal være ren og tør under påføring. Galvaniseret stål, zink og aluminium skal først grundes med RUST-OLEUM 3202 Galvinoleum.

BRUGSANVISNING

For at sikre homogenitet skal malingen omrøres grundigt inden brug.

ARMA-TUBE A/S

Taksvej 10B
7400 Herning

Tlf.: 9712 7266

mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

**Specialmalinger,
Kemi & Håndrens**

De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugeren arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside eller som kan rekvireres på tlf. nr. 9712 7266.

PRODUKT DATA

COMBICOLOR® 7300/7400

PÅFØRING & FORTYNDING

- Pensel:** Fortynd med op til 10 vol. % RUST-OLEUM Fortynder 7301.
Brug pensler baseret på naturhår.
- Rulle:** Fortynd med op til 10 vol. % RUST-OLEUM Fortynder 7301.
Brug polyamid ruller med kort luv, 6-12 mm.
Det kan være nødvendigt med 2 lag for at opnå den anbefalede lagtykkelse.
- Luftsprøjte:** Fortynd med 10 – 25 vol. % RUST-OLEUM Fortynder 7301.
Dysetørrelse: 1,0 - 1,5 mm.
Tryk: 2-4 bar.
- Rengøring:** RUST-OLEUM Fortynder 7301 eller RUST-OLEUM Fortynder 160.

ARBEJDSBETINGELSER

Luft-, overflade- og malingsstemperatur skal være mellem 5° og 35°C / luftfugtighed max. 85%.
Overfladetemperatur skal være min. 3°C over dugpunktet.

BEMÆRK

Max. tør filmtykkelse pr. lag: 75 my tør / 135 my våd.
CombiColor 7300/7400 kan genbehandles med 7300 CombiColor Spraymaling indenfor 4 timer
ELLER efter 72 timer

SIKKERHEDSINFORMATION

Læs sikkerhedsdatablad på produktet samt informationer på etiketten.

HOLDBARHED / OPBEVARING

5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35°C.

ARMA-TUBE A/S

Taksvej 10B
7400 Herning

Tlf.: 9712 7266

mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

**Specialmalinger,
Kemi & Håndrens**