

PRODUKT DATA

COMBICOLOR® SPRAYMALING 7300 HØJGLANS

BESKRIVELSE

RUST-OLEUM® CombiColor Spraymaling 7300 Højglans er baseret på en Urethan modificeret alkyd.

EGENSKABER

Malingen er bly- og kromatfri – indeholder rusthindrende pigmenter for ekstra korrosionsbeskyttelse – har fremragende dækkevne – fremstår med højglans.

ANVENDELSE

RUST-OLEUM CombiColor Spraymaling 7300 kan påføres direkte på bart eller manuelt afrenset metal eller på overflader, der er grundet med CombiPrimer 3369/3380. CombiColor Spraymaling er beregnet til mindre vedligeholdelsesopgaver eller til opfriskning.

CombiColor Spraymaling 7300 yder beskyttelse i lette indendørs industrielle miljøer med normal luftfugtighed.

TEKNISKE DATA

Udseende: Højglans. (7375 Hvid og 7394 Sort er halvblank)

Farve: Se farvekort

Drivmiddel: Butan/propan

VOC-indhold: 535 - 540 g/l

Mal-kode: 3-1

Tørretider 20°C / 50% r.h.

Håndteringstør: 6 timer

Genbehandling: Efter 2 timer

Gennemhærdet: 7 dage

Varmemodstand: 90° C (tør varme). Misfarvning kan opstå ved temperaturer over 60° C.

Rækkeevne

Teoretisk: 2 - 3 m²/spray (400 ml)

Praktisk: Afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Fjern snavs, fedt, olie, løs rust og al anden overfladeforurening på passende måde. Grund eller pletgrund med den anbefalede RUST-OLEUM grunder. Fastsiddende maling skal matslibes for god vedhæftning. Overfladen skal være ren og tør under påføring. Galvaniseret stål, zink og aluminium skal først grundes med CombiPrimer 3302 Hæftegrunder.

BRUGSANVISNING

Fjern hættten. Spraydåsen rystes i mindst 1 minut efter at blandeduglen kan høres og rystes jævnlgt under brugen. Hold dåsen ca. 25 cm fra overfladen og bevæg den fra side til side parallelt med overfladen. Hold spraydåsen i bevægelse når ventilen er trykket ned for at undgå at malingen løber. Påfør flere tynde lag med få minutters mellemrum for at opnå optimal filmtykkelse.

Efter brug vendes spraydåsen med bunden i vejret, og ventilen trykkes i bund, til der kun kommer rent drivmiddel ud.

ARBEJDSBETINGELSER

Bedste resultat opnås ved en luftfugtighed på max. 85% og temperatur på min. 10° C på dåse og overflade.

ARMA-TUBE A/S

Taksvej 10B
7400 Herning

Tlf.: 9712 7266

mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

**Specialmalinger,
Kemi & Håndrens**

De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugeren arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside eller som kan rekvireres på tlf. nr. 9712 7266.

PRODUKT DATA

COMBICOLOR® SPRAY MALING 7300 HØJGLANS

BEMÆRK

Undgå at påføre for tykt et lag, da tørretiden herved øges, og der vil være risiko for at malingen "løber". CombiColor Spraymaling 7300 kan påføres ovenpå 7300 CombiColor (penseludgave) indenfor 4 timer **ELLER** efter 72 timer.

SIKKERHEDSINFORMATION

Læs sikkerhedsdatablad på produktet samt informationer på etiketten.

HOLDBARHED / OPBEVARING

5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35°C.

ARMA-TUBE A/S

Taksvej 10B
7400 Herning

Tlf.: 9712 7266

mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

**Specialmalinger,
Kemi & Håndrens**

De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugeren arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside eller som kan rekvireres på tlf. nr. 9712 7266.