
TRESTJERNER GULVLAK

Produkttype:

TRESTJERNER Gulvlak er en vandfortyndbar akryl-/polyurethanlak af høj kvalitet til træ og parket. Lakken har stor slidstyrke og god tolerance over for kemikalier. Lakken er hurtigtørrende og lugtsvag. TRESTJERNER Gulvlak giver et lyst udseende på lyse træsorter og en fin lød på mørke træsorter.

Anvendelsesområder:

TRESTJERNER Gulvlak anvendes på gulve og trapper af træ og parket samt på møbler. Anvendes på ubehandlede, lakerede samt olie- og ludbehandlede underlag.

Tekniske data:

Forbehandling:

Alle underlag skal først afrenses med TRESTJERNER Gulvrens. Tidligere lakerede og fabrikslakerede flader slibes matte, herefter slibning med slibepapir korn 150-180. Brug slibemaskine for at sikre en ensartet og omhyggelig mattering. Støvsug og aftør derefter overfladen med en mikrofiberklud.

Brugsanvisning:

Omrøres godt både før og under brug. Underlaget skal være tørt. Hæld en passende mængde lak på gulvet og fordel lakken **ensartet og fyldigt** i stavenes længderetning.

Påfør lakken med en pensel eller rulle til gulvlak. Arbejd hurtigt og effektivt for at undgå at komme tilbage i halvtør lak.

Nye og ubehandlede gulve påføres 3 strøg TRESTJERNER Gulvlak. Tidligere lakerede gulve påføres 2 strøg. Gulve, som tidligere er oliebehandlede, påføres 2 strøg.

NB! På tidligere oliebehandlede gulve sættes først en prøve for at kontrollere, at lakken er kompatibel med olien.

Påføringsmetode:

Lakpensel, filtrulle/mikrofiberrulle.

Anbefalet forbrug:

8-10 m² pr. l pr. strøg.

Anbefalet filmtykkelse (tør):

30-40 µm pr. strøg.

Viskositet:

Ca. 25 sek. (DIN-Cup 4)

Litervægt:

Ca. 1,05

Volumentørstof (i%):

Ca. 30

Tørretider (23°C, 50% R.F.):

Kan overlakeres: 4 timer
Klar til brug: 8 timer
Undgå stor belastning den første uge efter lakering.

Glans (v/60°C):

Silkemat: 14-22
Halvblank: 35-45

Fortynder/Rengøring:

Lakken skal ikke fortyndes. Rengøring i vand.

Emballage:	0,75, 3 og 10 liter. 10 liter. Skal ikke tones.
Affaldshåndtering:	Flydende maling/lak må ikke hældes i kloak/afløb. Bortskaffes iht. lokale forskrifter.
Bemærk:	Omrøres god fra bunden og opefter. Undgå gulvvask og tæpper på gulvet den første uge efter lakering. Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre bør blandes sammen inden brug. Transporteres og opbevares frostfrit. Temperaturen i luft og underlag skal være over +10°C under brug. Lavere temperatur, højere luftfugtighed og forbrug ud over anbefalet mængde vil forlænge tørre- og overlakeringstiden.
Yderligere information:	Se sikkerhedsdatablad for produktet til erhvervsmæssige brugere. Pr.nr.: Under anmeldelse. Kodenr. (1993): 0-1. VOC: EU grænseværdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l (2010). Produktet indeholder max. 90 g/l VOC.
Forbehold:	Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel. Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis. Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske version, der er gældende.

Revisionsdato: 08.12.2015 (Iht. NO 03.07.2013)