
TRESTJERNER GULVMALING

Produkttype:

TRESTJERNER Gulvmaling er en vandfortyndbar polyuretanforstærket alkydmaling med høj slidstyrke. Malingen er lugtsvag og har god modstand overfor kemikalier. TRESTJERNER Gulvmaling er nem at påføre, tørrer hurtigt og giver meget god vedhæftning til underlaget. Leveres i Mat, Halvblank og Blank.

Anvendelsesområder:

TRESTJERNER Gulvmaling anvendes indendørs på træværk og beton i tørre rum. Produktet kan påføres på egnet, trykfast afretningsmasse. Produktet fungerer også godt på laminat og de fleste gulvbelægninger.

Må ikke anvendes på nystøbt beton og/eller på fugtige underlag.

På nystøbte gulve og på belastede gulvflader som fx lager- og industrigulve samt garager anbefales TreStjerner Sigural Epoxygulvmaling.

Tekniske data:

Forbehandling:

Træ/Parket: Underlaget skal være fast, rent og tørt og uden sæbe, bonevoks og fedtstoffer. Afrens med TRESTJERNER Gulvrens. Tidligere malede/lakerede underlag slibes matte. Ubehandlet og nedsløbet træværk påføres 2 strøg JOTUN Knast- og Spærregrunder. Tidligere behandlede gulve påføres 1-2 strøg JOTUN Knast- og Spærregrunder. Grundingen skal tørre i 12 timer mellem hvert strøg. Påfør herefter 2-3 strøg TreStjerner Gulvmaling.

Laminat: Laminat skal ikke grundes. TreStjerner Gulvmaling fungerer godt på ældre laminatgulve. Der er moderne, glatte laminatgulve, som er uegnede til overmaling. Lav en prøve på et mindre synligt sted på gulvet og kontrollér vedhæftning.

Beton: TRESTJERNER Gulvmaling anvendes på ældre, ubehandlede og tidligere malebehandlede betongulve samt på gulve, der er påført afretningsmasse.

Underlaget skal være fast, rent og tørt og uden fedt- og olieholdige stoffer. Skader i betonen udbedres. På tidligere malede underlag fjernes løstsiddende maling og rengøres med JOTUN Husvask eller TreStjerner Gulvrens. Blanke underlag slibes matte. Tidligere malebehandlede betongulve påføres 2 strøg, ubehandlede underlag påføres 3 strøg.

Gulvbelægninger: TreStjerner Gulvmaling fungerer godt på ældre homogene vinylbelægninger. Inden overmaling skal underlaget skal være fast, rent og tørt og uden sæbe, bonevoks og fedtstoffer.

Brugsanvisning:

Malingen omrøres godt. Påfør 2-3 strøg afhængig af underlag og farve. Påføres fyldigt og ensartet.

Påføringsmetode:

Pensel og/eller rulle. Hvis der bruges en rulle efterstryges med en pensel for at undgå struktur i filmen. Sprøjtepåføring udføres af professionelle.

Anbefalet forbrug:

6-8 m² pr. l pr. strøg.

Anbefalet filmtykkelse (tør):

45-55 µm pr. strøg.

Litervægt:	Ca. 1,2
Volumentørstof (i%):	Ca. 36
Tørretider (23°C, 50% R.F.):	Støvtør: Ca. 2 timer. Overmalbar: Min. 8 timer. Klar til brug: 24 timer. Undgå stor belastning de første 2 uger efter påføring.
Glans (v/60°C):	Mat (4) Halvblank (40) Blank (75)
Fortynder/Rengøring:	Vand. Rengøring i lidt vand og sæbe.
Emballage/Baser:	<u>Mat</u> : 0,75 og 3 l. A-, B- og C-base. Færdigblandet farve i 100-Hvit i 0,75 og 3 l. <u>Halvblank</u> : 0,75 og 3 l. A-, B- og C-base. 10 l i A- og B-base. Færdigblandet farve i 100-Hvit i 0,75 og 3 l. <u>Blank</u> : 0,75 og 3 l. A-, B- og C-base. 10 l i A-base. Færdigblandet farve i 100-Hvit i 0,75 og 3 l.
Affaldshåndtering:	Flydende maling/lak må ikke hældes i kloak/afløb. Bortskaffes iht. lokale forskrifter.
Bemærk:	Opbevares og transporteres frostfrit. Baser skal tones før brug. Indhold i emballager skal blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle. Temperaturen skal være over +10° i underlaget og luften under brug. Tørretiden påvirkes af temperatursvingninger, luftfugtighed og filmtykkelse; lav temperatur, høj luftfugtighed og forbrug ud over anbefalet mængde vil forlænge tørretiden/hærdetiden væsentligt. Undgå gulvvask den første uge efter påføring. Malingen har brug for 2-3 uger for at opnå fuld slidstyrke.
Yderligere information:	Se sikkerhedsdatablad for produktet til erhvervsmæssige brugere. Pr.nr.: 2083787. Kodenr. (1993): 1-1. VOC: EU grænseværdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l (2010). Produktet indeholder max. 99 g/l VOC.
Forbehold:	Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel. Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis. Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske version, der er gældende.

Revisionsdato: 11.07.2017 (Iht. NO 09.12.2015)