
TRESTJERNER GULVMAT

Produkttype:

TRESTJERNER Gulvmat er en mat, hurtigtørrende akryl-/polyurethanlak til indendørs lakering af træ-, parket og heltræsgulve. Produktet giver et transparent, helt mat, lunt og afdæmpet udtryk, som fremhæver træets naturlige udseende. TRESTJERNER Gulvmat har god slidstyrke og god tolerance over for kemikalier. Lugtsvag.

Produktet kombinerer de bedste egenskaber fra en lak og en gulvolie i et produkt.

Anvendelsesområder:

TRESTJERNER Gulvmat er til indendørs brug på tidligere lakeret, ubehandlet, lud- eller oliebehandlet massivt gulv samt til matteret/nedslebet parket. TRESTJERNER Gulvmat kan også anvendes til behandling af møbler.

Tekniske data:

Forbehandling:

Alle underlag skal først afrenses med TRESTJERNER Gulvrens. Tidligere lakerede og fabrikslakerede flader slibes matte, herefter slibning med slibepapir korn 150-180. Brug slibemaskine for at sikre en ensartet og omhyggelig mattering. Støvsug og aftør derefter overfladen med en microfiberklud.

Brugsanvisning:

Omrøres godt både før og under brug. Underlaget skal være tørt. Hæld en passende mængde TRESTJERNER Gulvmat på gulvet og fordel lakken ensartet i træværkets længderetning. Påfør TRESTJERNER Gulvmat fyldigt med en lakpensel/-rulle til gulve. Arbejd hurtigt og effektivt for at undgå at komme tilbage i halvtør lak.

Nye og ubehandlede gulve i massivt træ påføres 3 strøg TRESTJERNER Gulvmat. Tidligere lakerede gulve påføres 2 strøg. Gulve, som tidligere er oliebehandlet, påføres 2 strøg. NB! På tidligere oliebehandlede gulve sættes først en prøve for at kontrollere, at lakken er kompatibel med olien.

Påføringsmetode:

Lakpensel eller filtrulle.

Anbefalet forbrug:

8-10 m² pr. l pr. strøg.

Anbefalet filmtykkelse (tør):

30-40 µm pr. strøg.

Viskositet:

Ca. 30 sek. (DIN-Cup 4)

Litervægt:

Ca. 1,04

Volumentørstof (i%):

Ca. 31

Tørretider (23°C, 50% R.F.):

Kan overlakeres: 4 timer
Klar til brug: 8 timer
Undgå stor belastning den første uge efter lakering.

Glans (v/60°C):

2-5 og 3-6.

Fortynder/Rengøring:

TRESTJERNER Gulvmat skal ikke fortyndes. Rengøring i vand.

Emballage:	0,75 og 3 liter. Skal ikke tones.
Affaldshåndtering:	Flydende maling/lak må ikke hældes i kloak/afløb. Bortskaffes iht. lokale forskrifter.
Bemærk:	Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre bør blandes sammen inden brug. "Ny og bedre" må ikke blandes med tidligere version af produktet. Transporteres og opbevares frostfrit. Undgå gulvvask og tæpper på gulvet den første uge efter lakering. Temperaturen i luft og underlag skal være over +5°C under brug. Lavere temperatur, højere luftfugtighed og forbrug ud over anbefalet mængde vil forlænge tørre- og overlakeringstiden.
Yderligere information:	Se sikkerhedsdatablad for produktet til erhvervsmæssige brugere. Pr.nr.: Under anmeldelse. Kodenr. (1993): 0-1. VOC: EU grænseværdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l (2010). Produktet indeholder max. 80 g/l VOC.
Forbehold:	Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel. Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis. Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske version, der er gældende.
Revisionsdato:	17.07.2017 (Iht. NO 23.08.2016)