

## PRODUKT DATA

## B-I-N® Forsegler

### BESKRIVELSE

Shellak, Primer-Forsegler, Pletforsegler, Hæftegrunder

### EGENSKABER

Hurtigtørrende, kan genmales efter 45 min. Hæfter fortrinligt på glatte overflader uden forudgående matslibning. Høj dækevne, skjuler selv genstridige pletter. Forsegler porøse overflader og fremstår som lak. Kan påføres ved temperaturer under 0°C. Blokerer dårlig lugt. Forsegler knaster og harpiksudtræk. Optørret produkt er non-toxic.

### ANVENDELSE

Anvendes indendørs på lofter, vægge, døre, skabe, møbler og lignende malbare overflader. Udendørs bruges produktet kun som pletgrunder. Kan anvendes til at forsegle skjolder af fugt, fedt, rust, nikotin, asfalt, graffiti osv.

**Indendørs:** Nye samt tidligere malede vægge, tørre pudsede vægge / cementbaserede belægnings, træ (fyr, gran, ceder, krydsfiner), metal (aluminium, stål, rustfrit stål, kobber), vinyl, PVC, glasfiber, afhærdet murværk (stuk, betonblokke, porebeton, mursten). Forsegler skjolder og dårlig lugt efter vand- og brandskader, stænk af mørke farver, fedt, rust, kreosot, asfalt, farveblyanter, læbestift, graffiti, markeringsfarver, mv.

**Udendørs:** Pletgrunding af genstridig saft fra knaster og revner, inden hele overfladen behandles med vand- eller opløsningsmiddelbaseret grunder.

**Forsegler** ubehandlede og porøse overflader og sikrer bedre dækevne af den efterfølgende topmaling. Den behandlede overflade fremstår som lakeret og fordrer derfor færre lag topmaling. På meget porøse overflader kan det være nødvendigt med to lag.

**Indendørs pletforsegler:** Et lag dækker effektivt pletter og skjolder af vand, nikotin, trykssvæerte, graffiti, farve, rust og sod, så de ikke skinner igennem topmalingen. Ved nogle former for pletter kan det være nødvendigt at behandle med to lag.

Anbefales til permanent forsegling af svære skjolder af røg og vand samt til eliminering af dårlig lugt efter brand. Fjerner endvidere dårlig lugt af urin o. a. animalsk lugt. B-I-N® kan anvendes i områder, hvor der lejlighedsvist opbevares levnedsmidler. B-I-N® anbefales også til forsegling af nikotin og tobakslugt.

**Blanke overflader** – blank lak og klare topmalinger, keramiske fliser, paneler og metaloverflader kan grundes uden forudgående matslibning.

**Vægudsmykninger** – eksisterende, godt hæftende og ikke-porøse udsmykninger - såvel mønstre som mørke farver - skjules med B-I-N® inden påføring af maling.

### TEKNISKE DATA

Udseende:	Mat, glans 5-10
Vægtfylde:	1,23 kg/ltr
Tørstofindhold:	Vol%: 29%
	Vægt%: 49%
Viskositet:	53-65 KU
VOC-indhold:	<550 g/l
Flammepunkt:	(ASTM D3278): 12°C
Mal-kode:	1-3

<b>Tørretider</b>	v/ 20°C/50% r.h.
Berøringstør:	15 min.
Genbehandling:	45 min.
Pletforsegling:	45 min.
Vedhæftningstør:	1-3 dage.

Lavere temperaturer og højere luftfugtighed forlænger tørretiden. Det samme er tilfældet for tonede produkter pga tilsætning af tonepasta.

### Rækkeevne

Teoretisk:	Ca. 12,5 m <sup>2</sup> /ltr.
Praktisk:	Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer så som overfladens porøsitet og ruhed samt materialespild under påføring.

Jan.  
2017

De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugeren arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside eller som kan rekvireres på tlf. nr. 9712 7266

**ARMA-TUBE A/S**  
Taksvej 10B  
7400 Herning

Tlf.: 9712 7266

[mail@arma-tube.dk](mailto:mail@arma-tube.dk)  
[www.arma-tube.dk](http://www.arma-tube.dk)

**Specialmalinger,  
Kemi & Håndrens**

## PRODUKT DATA

## B-I-N® Forsegler

### OVERFLADEFORBEREDELSE

Overfladen skal være ren, tør, i god stand og fri for støv, snavs, overdreven kalk, fedt, olie, voks, mug, tapetklister – i det hele taget alt, som kan forhindre en ordentlig vedhæftning. Overfladen afvaskes i salmiakspiritus eller BC50 iblandet vand. Al løstsiddende maling fjernes. Kanten fra den tilbageblevne fastsiddende maling slibes jævnt med den bare overflade. Udsat udendørs træ skal slibes let med 80-100 korns sandpapir for at fjerne løse træfibre. Pletter forsøges afvasket, slebet eller skrabt af. Ubehandlet træ, som har stået mere end 4 uger, slibes let. Skruenhoveder undersænkes og huller udspartles. Indendørs skimmel og mug afvaskes med BC50 og skylles grundigt med rent vand. Ved usikkerhed om der skulle befinde sig skimmel og mug bag vægge, under gulve, i ventilations-systemer mv. skal fagmand kontaktes for råd om afhjælpning. I offentlige bygninger, skoler osv skal de givne retningslinier for fjernelse af mug følges. Rust fjernes og metal affedtes med en klud vædet i fortynder, hvorefter rusthindrende grunder påføres.

### TONING

Ved toning af produktet kan tilføres max 59 ml universal tonepasta pr. 5 ltr. Ved toning til mellem- og dybe toner blandes lige dele Zinsser B-I-N® og Zinsser Bulls Eye® Klar Shellak og tilføres max. 120 ml. universal tonepasta pr. 5 ltr. Ved toning til ultradybe toner blandes 1 del B-I-N® med 9 dele Bulls Eye® Klar Shellak og tilføres max. 180 ml. universal tonepasta pr. 5 ltr. (Bemærk at tørretiden øges ved tilsætning af tonepasta).

### BRUGSANVISNING

Produktet skal omrøres grundigt før brug.

### PÅFØRING & FORTYNDING

Pensel og rulle: Fortyndes ikke. Brug naturhårspensler og –ruller eller syntetiske (nylon, polyester eller en blanding).

Luftspray: Fortyndes ikke. Tryk: 3-4 bar

Airless: Fortyndes ikke. Dysestørrelse: 11-13. Tryk: 55-83 bar

Rengøring: Sprit eller salmiakspiritus.  
Maleværktøj rengøres straks i en blanding af 1 del salmiak og 3 dele vand.  
Ved rengøring af sprøjteudstyr følges producentens instruktioner.

### ARBEJDSBETINGELSER

Temperatur -1 - 32°C / luftfugtighed max. 70%. Påfør ikke B-I-N hvis overfladetemperatur er mindre end 15% under dugpunktet. Underlagets fugtindhold må ikke være over 12%.

### BEMÆRK

**Indendørs:** Fjern alle antændelseskilder. Det er tilstrækkeligt at påføre ét lag. På porøse og sugende underlag kan det dog være nødvendigt at påføre to lag. Pletgrundning anbefales kun under særdeles godt dækkende topmalinger. Bedste resultat opnås ved grundning af hele overfladen, inden påføring af en topmaling.

**Udendørs:** Det anbefales ikke at påføre produktet på en hel overflade. Det anbefales ikke til udendørs gulve og dæk eller til overflader, der nedsænkes i vand eller udsættes for længere tids vandpåvirkning.

### SIKKERHEDSINFORMATION

Læs sikkerhedsdatablad på produktet samt informationer på etiketten.

### HOLDBARHED / OPBEVARING

3 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares indendørs ved 4-27°C. Opbevar emballagen tæt lukket og utilgængeligt for børn.