

Mare Nostrum SP

Produktbeskrivelse

Type

Dette er en selvpolerende antifouling. Baseret på et system med en unik kombination af bindemidler.

Egenskaber og fordele

Giver en meget god begroningsbeskyttelse. Sikrer en helt aktiv overflade der løbende fornyes og giver et rent skrog i hele sæsonen. Efter nedsænkning i vand vil den ægte blå farve fremkomme.

Anvendelsesområde

Produktet kan ikke anbefales til både, der udelukkende sejler i ferskvand. Hvidt på aluminiumsskrog anbefales udelukkende når den er brugt i et godkendt system.

Emballagestørrelse (typisk)

	Volumen (liter)	Emballagestørrelse (liter)
Mare Nostrum SP	0.75 / 2.5 / 5	0.75 / 3 / 5

Den nævnte volumen er knyttet til fabriksproducerede kulører. Bemærk at lokale variationer i emballagestørrelser og volumener forekommer på grund af lokale regler.

Produktdata

Kulører	sort, mørkeblå, rød, hvid		
Tørstof	50 ± 2 volumen%		
Flammepunkt	Lukket beholder: 28°C (82.4°F)		
Flammepunkt	28 °C		
VOC	470 g/l	US EPA method 24	
VOS-Solvent Emission Directive	295 g/kg	SED (1999/13/EC)	

Påføringsinformation

Produktet kan påføres med

Rulle: Anbefales. Vær omhyggelig med at få den specificerede tørfilmtykkelse.

Pensel: Kan anvendes. Vær omhyggelig med at få den specificerede tørfilmtykkelse.

Sprøjte: Brug luftspray eller airless spray.

Vejledende data for luftspray

Sprøjtedyse	1.6-1.8 mm (0.063-0.070")
Dysetryk	0.35-0.45 MPa (49-63 psi)

Sørg for at vand- og oliefiltre er monteret. Afstanden fra luftkompressor til filtre skal være min. 10 meter.

Forbrug pr. strøg

Teoretisk 10 m²/l - 4,2 m²/l

Anbefalet filmtykkelse per strøg

Våd 100 µm - 240 µm
Tør 50 µm - 120 µm

Blandingsforhold for produktet (volumen)

Single pack

Fortynder

Jotun Thinner No. 7 / Thinner No. 7

Tørretider

Tørretiden øges i takt med filmtykkelsen. Overfladen skal være tør og uden urenheder inden påføring af næste lag. Søsættes inden 9 måneder efter påføring. Båden skal tildækkes omhyggeligt eller opbevares indendørs, hvis den ikke søsættes kort tid efter påføring. Oplysningerne er vejledende. Egentlige tørretider og tider for overmaling, afhænger af temperaturer, lagtykkelse, ventilation, luftfugtighed, underliggende malingsystem samt kravene til tidlig håndtering af emnet og mekanisk styrke mv.

Relativ Fugtighed (R.F.) 50%

Overfladetemperatur	5°C	10°C	23°C	40°C
Berøringstør	8 h	5 h	3 h	2 h
Håndteringstør	24 h	16 h	12 h	4 h
Overmalingsinterval, min.	16 h	12 h	8 h	4 h
Tør/Udhærdet til vandmiljø	30 h	24 h	12 h	8 h

Brugsanvisning

Forarbejde

Overflader med fedt, olie eller anden forurening rengøres med anbefalet Jotun Yachting rengøringsmiddel.

Forbehandling

Vandrensning med højtryksrensere. Det bedste resultat opnås, når overfladen er tør og uden nogen former for urenheder. Overflader med en selvpolerende antifouling i god stand: påfør dette produkt direkte på den gamle antifouling. (Nogle produkter kan ikke overmales direkte og bør forsegles med et lag Vinyl Primer. Kontroller med Jotun eller din forhandler mht. bådplejesystemer). Overflader med en hård antifouling eller alle typer antifouling i dårlig stand: afskrabning og vandslibning til sundt underlag er nødvendigt inden påføring af dette produkt. Overflader med en ukendt antifouling: afskrabes og vandslibes til sundt underlag efterfulgt af en anbefalet forsejling.

Grunding

Ubehandlet underlag behandles med anbefalet primer system: AntiPest eller Vinyl Primer. Se teknisk datablad under brugsanvisning for det valgte Jotun Yachting produkt.

Slutstrøg

Påfør 2 lag.

Bemærk

Der kan være farveforskellige ved forskellige batch. Bland indhold med forskellige batchnumre inden brug for at forebygge nuanceforskelle.

Opbevaring

Produktet opbevares i overensstemmelse med nationale krav. Opbevar emballagerne på et tørt, køligt, godt ventileret sted og væk fra antændelseskilder. Emballage skal holdes tæt lukket. Håndter med forsigtighed.

Lagerholdbarhed v. 23°C

Mare Nostrum SP 48 måned(er)

I nogle lande er lagerholdbarheden forkortet af lokale myndigheder. Ovenstående er minimum holdbarhed, herefter skal der foretages inspektion af produktet.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad. Førstehjælp, se pkt. 4. Håndtering og opbevaring, se punkt 7. Transportinformation, se punkt 14. Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Under anmeldelse

4-3

1993

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.