

DEMIDEKK Classic Dækkende

DEMIDEKK Classic täcklasyr

Produktbeskrivelse

Type

Dækkende træbeskyttelse til udendørs brug.

Egenskaber og fordele

Meget god farvestabilitet og lange vedligeholdelsesintervaller.

Det høje indhold af pigmenter beskytter træværket mod sollysets nedbrydende virkning og giver en meget god vejrbestandighed. Anvendes i system med VISIR Oljegrunning.

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prislister.
Toning	Baser skal tones i Jotun Multicolor.
Kulører	Hvid, A, B, C og oxydrød.
Glansgrad	20-50
Generisk type	Baseret på alkydolie og akrylat.
Tørstof	36 ± 2 volumen% Hvid / C-base
Litervægt	1,25 -1,05 Hvid / C-base
VOC for Klar-Til-Brug Blanding	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/e): 130 g/l. Dette produkt indeholder max 80 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt. For at sikre lang holdbarhed er det vigtigt at påføre nok maling på kanter/høvlrede flader/detaljer. Min. 3 strøg (100 µm tør malingfilm). Overfladebehandling på brandbeskyttet træværk kan give saltudslag/afskalninger. Tidligere tjære-/ mineraloliebehandling kan misfarve nyt topstrøg. Lav prøveopstrøg. Sol på halvtør maling kan give skintørring og solblærer. Vær opmærksom på linolie-/fugtproblemer. Underlag behandlet med linolie eller linolieholdig træbeskyttelse kan forårsage blæredannelse ved videre behandling. Dug kan give matte skjolder. Matte skjolder kan også opstå under optørring og ved høj luftfugtighed og lave temperaturer.

Påføringsmetoder

Pensel eller rulle og pensel. Påføring med sprøjte må kun udføres af professionelle brugere.

Vejledende data for air spray

Sprøjtedyse	0.38-0.46 mm (0.015-0.018")
Sprøjtevinkelgrader	65°
Dysetryk	15-18 Mpa (150-180 kg/cm ²)

Forhold under påføring

DEMIDEKK Classic tæcklasyr

Undlad at male, hvis der er risiko for dug eller regn, inden malingen er tør. Luftens og underlagets temperatur skal ved påføring være over +5°C.

Forbrug pr. strøg

Anbefalet, uhøvlet træværk	7 - 10	m ² /l	Typisk (beregnet):	8.5 m ² /l
Anbefalet, høvlet træværk	10 - 12	m ² /l	Typisk (beregnet):	11 m ² /l

Anbefalet filmtykkelse per strøg

Våd	Minimum	80 µm	Maksimum	100 µm		
	Minimum	40 µm	Maksimum	50 µm		
Tør (beregnet)						
	Anbefalet, uhøvlet træværk	Minimum	34 µm	Maksimum	49 µm	Typisk 41 µm
Anbefalet, høvlet træværk	Minimum	29 µm	Maksimum	34 µm	Typisk 31 µm	

Fortynder

Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes.

Fortyding

Tilsæt ikke fremmede olier.

Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

Tørretider

Afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse. Høj luftfugtighed og lav temperatur forlænger tørretiden.

Relativ Fugtighed (RF) 50%

Lufttemperatur	5°C	15°C	23°C
Overfladetemperatur	5°C	15°C	23°C
Støvtør	2 time(r)	1, 5 time(r)	1 time(r)
Overmalingsinterval, min.	12 time(r)	10 time(r)	8 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Afrund skarpe kanter. Nyt træværk, der har stået ubehandlet i mere end 4 uger, rengøres med JOTUN Husvask og afrenses med stålkardæsk. Tidligere behandlet træværk rengøres med JOTUN Kraftvask. Løs malingsfilm og løse træfibre fjernes ved afrensning med stålkardæsk/afskrabning.

Forbehandling

Påfør JOTUN Træ- og Murrens iht. brugsanvisningen.

Grunding

Bart, friskt træværk påføres VISIR Oljegrunning. Grundingen skal stryges godt ud. Bart endetræ påføres 3 strøg vådt-i-vådt.

VISIR Oliegrunder Klar anvendes, når træværket grundes i den kolde årstid, når temperaturen i luften og underlaget er under +5°C.

Topstrøg

DEMIDEKK Classic Dækkende. Nyt, høvlet træværk: 3 strøg. Tidligere behandlet og uhøvlet træværk: 2 strøg.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 824713

00-1

1993

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.